

BALDOSA TIPO	2CMS	1 CMS
DUREZA (SHORE A)	50	50
DUREZA CAPA COLOR (SHORE A)		
DUREZA CAPA NEGRA (SHORE A)	50	50
ABRASION (CM3)	0,65	0,65
ABRASION CAPA COLOR (3CMS)		
PESO ESPECIFICO (GRM/CM3)	3,9	1,95
ESPEJOR MAS RELIEVE (MM)	21	11
ESPEJOR BASE (MM)	20	10
ESPEJOR CAPA COLOR (MM)		
ESPEJOR CAPA NEGRO (MM)	20	10
DIMENSIONES (CMS)	50X50	50X50
DIMENSIONES MAS TOPES (MM)	46	46
DIAMETRO TOPE (MM)	46	46
DIAMETRO ORIFICIO (MM)	19	19
PROFUNDIDAD ORIFICIO (MM)	16	5
PESO (Kg/CM)	5,05	2,65
ALARGAMIENTO A LA RUPTURA	175% MIN	175% MIN
CARGA DE RUPTURA (Kg/CM)	45	50
RASGADO (Kg/CM)	20	20
RESISTENCIA AL DESGASTE	45% MIN	45% MIN
DEFORMACION POR COMPRESION	20%	20%
RESISTENCIA ELECTRICA (OHMS) (@100)	10ú8	10ú8
AI SLAMIENTO TERMICO (°K)	0,1	0,05
AI SLAMIENTO ACUSTICO (db)	71MIN	35,5 MIN
GENERACION DE ESTATICA (KV)	2	2